

FIXCOLOR 0/4

Mortar de ciment colorat, pentru etanșarea rosturilor de la 0 până la 4 mm.

Pregătirea rosturilor:

- ◆ Rosturile trebuie să fie curate și să nu conțină praf.
- ◆ Temperatura mediului de lucru trebuie să fie între +5°C și 35°C.
- ◆ Lăsați 24 de ore între lipirea plăcilor ceramice și rostuire.
- ◆ În timpul verii, la temperaturi ridicate, este necesară udarea rosturilor cu apă, înainte de a începe rostuirea propriu-zisă

Prepararea amestecului:

- ◆ Amestecați 7,0 litri de apă cu 25 Kg de FIXCOLOR 0/4, sau amestecați 1,4 litri de apă cu 5 Kg de FIXCOLOR 0/4.
- ◆ Amestecați cu un dispozitiv de malaxare conectat la o bormașină.
- ◆ În cazul în care amestecați prea repede, pot apărea bule pe suprafața rosturilor.
- ◆ În cazul în care amestecați prea încet, sau manual, pigmentul care colorează pasta nu se va distribui bine și pe viitor, rostul se poate decolora.
- ◆ Amestecați bine și lăsați amestecul să stea timp de 2 minute.
- ◆ Mai amestecați încă o dată cu dispozitivul de malaxare electric.
- ◆ Pasta este gata pentru a fi aplicată



ATENȚIE

**A nu se utiliza
FIXCOLOR 0/4:**

- ◆ Pentru rosturile rezistente la acid (folosiți CERPOXI).
- ◆ Pentru rosturile de dilatare (folosiți SELLALASTIC).
- ◆ În combinație cu apă murdară sau var (vor apărea diferențe de culoare în rosturi).



Rostuirea mozaicului de sticlă.



Utilizați spatula FIX-ESPÁTULA din cauciuc.

Aplicarea amestecului

- ◆ Umpleți rosturile cu FIX-ESPÁTULA.
- ◆ Realizați mișcări pe diagonala rosturilor, astfel încât spatula FIX-ESPÁTULA să nu se oprească în marginile plăcilor ceramice.
- ◆ Pe măsură ce rostuiți, adunăm și toate surplusurile cu aceeași spatulă FIX-ESPÁTULA.

Curățare:

- ◆ După 30 minute, ștergeți plăcile ceramice cu buretele FIX-ESPONJA sau cu gletiera pentru curățare FIX-LLANA PARA LIMPIAR, ușor umezită în apă.
- ◆ În cazul utilizării buretelui FIX-ESPONJA, acesta NU trebuie să fie îmbibat în apă: ci doar ușor umezit.
- ◆ Puteți curăța instrumentele de lucru cu găleata specială FIX-BUCKET.
- ◆ Curățați o singură dată. Mai multe spălări nu fac decât să slăbească atât culoarea, cât și rezistența rosturilor.



Utilizați găleata FIX-BUCKET și buretele FIX-ESPONJA

Curățarea finală:

- ◆ A doua zi, îndepărtați pelicula de vopsea cu o cârpă uscată.
- ◆ Nu este necesar să utilizați nimic altceva: nici apă, nici mop, ... doar o cârpă sau un burete uscat.



Realizați o curățare uscată

Curățarea finală a plăcilor ceramice rugoase:

- ◆ La 7 zile de la rostuire, îndepărtați rezidurile cu o parte de acid GRESNET și 10 părți de apă.



Dacă este necesar, curățați cu GRESNET.

CONSUM:

Dimensiune (mm.)	Grosime (mm.)	Rost (mm.)	Randament (Kg/m ²)
25x25	4	2	1,10
100x100	6	2	0,40
150x150	6	3	0,40
200x200	8	4	0,50



Rostuire economică și de durată